

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ			Fyzikální a chemické vlastnosti										Přílnavost k podkladu							
			základ	hustota [g/ml]	viskozita [mPas]	sušina [%]	aplikační teplota [°C]	otevřený čas [min.]	lisovací čas [min.]	doba úplného vytvrzení [hod.]	tepelná odolnost po vytvrzení [°C]	pevnost v tahu [kg/cm ²]	savý podklad	nesavý podklad	vlhký podklad	dřevo, papír	polystyren	zdivo, beton, cihly	kov (ocel, hliník)	plasty (mimo PE a PP)
Lepidla	TL 06.80	DURO-LOK 260	PVAC disperze	1,10	8000	51	+10 / +80	6-8	dle dřeviny	7 dnů	-30 / +100	150	+	-	<12%	+	-	-	-	-
	TL 06.81	CATALYST K100	dusičnan chromitý	1,26	100	>50	+15 / +30	6-8	dle dřeviny	96	-30 / +100	160	+	-	<12%	+	-	-	-	-
	TL 06.82	CATALYST K101	chlorid hlinitý	1,26	100	>50	+15 / +30	6-8	dle dřeviny	96	-30 / +100	150	+	-	<12%	+	-	-	-	-
	TL 06.05	Lepidlo na dřevo D2	PVAC disperze	1,10	13000 c Poise	50	+10 / +70	5-7	5-15	24-48	+5 / +60	141	+	-	-	+	-	-	-	-
	TL 06.05	Lepidlo na dřevo D3	PVAC disperze	1,10	13000 c Poise	50	+10 / +70	5-7	5-15	24-48	-30 / +100	93	+	-	-	+	-	-	-	-
	TL 06.18	Konstrukční PU lepidlo	polyuretan	1,10	---	100	+5 / +30	30	120	24	-30 / +100	120	+	+	-	+	+	+	+	+
	TL 06.17	Polyuretanové lepidlo na dřevo D4	polyuretan	1,10	11000	100	+15 / +30	30	8-12 hod.	24-48	-30 / +100	160	+	+	-	+	+	+	+	+
	TL 06.10	Montážní neoprénové lepidlo	polychlorpren	1,15	---	60	+5 / +30	5-10	---	24	-20 / +70	24	+	+	-	+	-	+	+	+
	TL 06.14	Hřebíky a šrouby v tubě	SBR kaučuk	1,02	---	65	+15 / +40	10-15	---	72	-15 / +60	15	+	+	-	+	+	+	+	+
	TL 06.40	Sekundové lepidlo	ethylkanoakrylát	1,01	100	100	+15 / +40	1-10 sec.	5sec.	3-30 sec.	-60 / +80	250	+	+	-	+	-	+	+	+